



Nº de fabricación : 9020.

PRODUCTO : Baño despreparador para Transporte.

FORMULA :

|                         |   |     |      |
|-------------------------|---|-----|------|
| Agua                    | : | 20  | Lts. |
| Alumbre sólido          | : | 400 | gs.  |
| Acido nítrico comercial | : | 30  | cc.  |

CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS.

*Hay que remover a la vez*

## PREPARACION

En una cacerola se disuelve calentando a fuego directo el alumbre. Las impurezas que flotan se retiran con un papel de diario. Para no romper la damajuana se coloca agua hasta por la mitad, luego se agrega la solución anterior algo tibia, se añade el ácido y se completa hasta el volumen final con agua.

Nº de fabricación : 9030.

PRODUCTO : Crayón de tinta para Transporte.

FORMULA :

|                      |   |    |     |
|----------------------|---|----|-----|
| Cera Virgen          | : | 30 | gs. |
| Sebo prensado        | : | 25 | gs. |
| Jabón común          | : | 20 | gs. |
| Goma laca            | : | 15 | gs. |
| Negro de humo Kosmos | : | 6  | gs. |

CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS.

## PREPARACION

Se colocan todos los componentes en una cacerola chica. Se calienta sobre chapa hasta fusión se revuelve para homogeneizar.

Se retira la chapa se coloca sobre el bracero y se espera que arda, se deja ardiendo durante dos minutos pasados los cuales se retira, se apaga ahogándolo.

Nº de fabricación : 9200.

PRODUCTO : Sol. para papel amarillo para Transporte

FORMULA :

|                     |   |     |         |
|---------------------|---|-----|---------|
| Agua                | : | 850 | cc.     |
| Gelatina            | : | 50  | gs.     |
| Glicerina comercial | : | 50  | cc., 70 |

CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS.

## PREPARACION

Se corta la gelatina y se pesa. Se coloca en una cacerola con el agua indicada y se pesa. Se deja en remojo. Luego se calienta a B.M. para disolverla, cuando esto haya ocurrido se vuelve a pesar se repone el agua evaporada y luego se le agrega la glicerina.